

AIROL PAG (PAG 46)

Высококачественная полиалкиленгликолевая жидкость для кондиционеров

Описание:

AIROL PAG (PAG 46) является отличным высококачественным синтетическим смазочным материалом на основе полиглюколя. Это двусторонне подрезанное полиалкилен-глюколь- кондиционерное масло, разработанное специально для применения в кондиционерах в автомобильной направлении. **AIROL PAG (PAG 46)** разрабатывался специально для требований OEM. При этом компоненты присадок созданы передовой технологией, чтобы можно было предложить замечательную защиту для HFC-систем охлаждения, которые заполняются с R 134a. **AIROL PAG (PAG 46)** обладает отличной растворимостью и смазкой в автомобильных направлениях HFC-систем охлаждения.

Свойства

- Превосходная стабильность к окислению
- Высокая устойчивость тонкого масляного слоя
- Непревзойденная растворимость в HFC и смешанных хладагентах
- Превосходная защита от коррозии
- Идеальный углеродный и коррозионный контроль
- Превосходная совместимость материалов
- Гигроскопичность

Применимо для

ISO-градация 46 AA1

Эффективность

- Повышает эффективность кондиционеров
- Высокая надежность
- Подходит для длинных интервалов замены
- Подвижные части в циркуляции хладагентов идеально смазываются, уплотняются и охлаждаются

Применение

- Как смазочный в HFC- кондиционерах
- Поршневой компрессор и винтовой компрессор, работающий с углеводородом и не имеющие место с кислородом и водой.
- Углеводородный охлаждающий компрессор
- Аммиачный растворимый охлаждающий материал

Совместимость:

- **AIROL PAG (PAG 46)** является полностью совместимым со сравнимыми PAG-смазочными материалами и может смешиваться. Чтобы иметь возможность использовать полностью преимущества **AIROL PAG (PAG 46)**, тем не менее рекомендуем не смешивать **AIROL PAG (PAG 46)** с другими смазочными материалами.

AIROL PAG (PAG 46)

Арт.-№	Емкости
1220 000	Банка 250 мл

Типичные характеристики:

Специальные вес при 20°C	kg/m ³	985
Вязкость при 40°C	cSt	49,8
Вязкость при 100°C	cSt	9,80
Индекс вязкости		187
Температура вспышки COC	°C	254
Температура затвердевания	°C	<-40
ISO-класс		46